

(+) 18816996168

Poncioplastics.com

RTP 2800 B-65A HF

热塑性硫化橡胶

RTP Company

Technical Data

产品说明

High Flow

总体

特性	• 流动性高
RoHS 合规性	• 联系制造商
加工方法	• 注射成型

物理性能

额定值	单位制	测试方法
密度 / 比重	1.03 g/cm³	ASTM D792
含水量	0.030 %	

弹性体

额定值	单位制	测试方法
拉伸应力 ³ (100%应变, 3.18 mm)	2.28 MPa	ASTM D412
抗张强度 ⁴ (屈服, 3.20 mm)	4.83 MPa	ASTM D412
伸长率 ⁴ (断裂)	450 %	ASTM D412
撕裂强度 ⁵	21.9 kN/m	ASTM D624

硬度

额定值	单位制	测试方法
肖氏硬度 (邵氏 A, 10 秒)	65	ASTM D2240

注射

额定值	单位制
干燥温度	79 °C
干燥时间	2.0 hr
Dew Point	-18 °C
加工 (熔体) 温度	182 到 210 °C
模具温度	16 到 66 °C

备注

¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。

² 一般属性：这些不能被视为规格。

³ C 模具, 510 mm/min

⁴ C 模具, 500 mm/min

⁵ C 模具