

一般信息

产品说明

玻纤·矿物并用强化、阻燃V-0、低翘曲

总览

填料/增强材料	• 玻璃\矿物, 15% 填料按重量	
特性	• 低翘曲性	• 阻燃性
用途	• 电气/电子应用领域 • 汽车电子	• 汽车领域的应用 • 通用

ASTM & ISO 属性¹

物理性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
密度	1.81	--	g/cm ³	ISO 1183
熔流率 (熔体流动速率) (275°C/2.16 kg)	11	--	g/10 min	ISO 1133
熔融体积流量 (MVR) (275°C/2.16 kg)	6.2	--	cm ³ /10min	ISO 1133
收缩率 ²				内部方法
垂直: 130°C, 2.00 mm	0.45	--	%	
流动: 130°C, 2.00 mm	0.27	--	%	
吸水率				内部方法
24 hr, 23°C	0.13	--	%	
平衡, 23°C, 50% RH	0.70	--	%	
机械性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
拉伸模量	13900	13600	MPa	ISO 527-1/1
拉伸应力 (断裂)	124	109	MPa	ISO 527-2/5
拉伸应变 (断裂)	1.2	1.1	%	ISO 527-2/5
弯曲模量 ³	13600	12900	MPa	ISO 178
弯曲应力 ³	200	176	MPa	ISO 178
冲击性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度 (23°C)	3.2	3.0	kJ/m ²	ISO 179
简支梁无缺口冲击强度 (23°C)	25	20	kJ/m ²	ISO 179
热性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
载荷下热变形温度				
0.45 MPa, 未退火	236	231	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, 未退火	215	205	°C	ISO 75-2/A
电气性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
漏电起痕指数	> 600	--	V	IEC 60112
可燃性	干燥	调节后的	单位制	测试方法
UL 阻燃等级 (1.6 mm)	V-0	--		UL 94

补充信息

调节后的 50% RH

Reny™ 2505

Mitsubishi Engineering-Plastics Corp - 聚酰胺 MXD6

加工信息		
注射	干燥	单位制
干燥温度		
真空干燥机, A	120	°C
真空干燥机, B	80	°C
干燥时间		
真空干燥机, A	> 3.0	hr
真空干燥机, B	> 12	hr
料筒后部温度	265	°C
料筒中部温度	270	°C
料筒前部温度	275	°C
射嘴温度	275	°C
模具温度	120 到 140	°C
注塑压力	20.0 到 150	MPa
注射速度	中等偏快	
螺杆转速	60 到 150	rpm

备注

¹ 一般属性：这些不能被视为规格。

² 100-mm square

³ 2.0 mm/min