

一般信息

产品说明

GF强化 / 阻燃 GF15%

总览

填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 15% 填料按重量	
特性	• 阻燃性	
用途	• 电气/电子应用领域	• 汽车领域的应用
	• 汽车电子	• 通用

ASTM & ISO 属性¹

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.54	g/cm ³	ISO 1183
熔融体积流量 (MVR) (250°C/5.0 kg)	48	cm ³ /10min	ISO 1133
吸水率 (饱和, 23°C)	0.070	%	ISO 62
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸应力 (断裂)	110	MPa	ISO 527-2/5
拉伸应变 (断裂)	2.0	%	ISO 527-2/5
弯曲模量 ²	6400	MPa	ISO 178
弯曲应力 ²	167	MPa	ISO 178
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度 (23°C)	6.0	kJ/m ²	ISO 179
热性能	额定值	单位制	测试方法
载荷下热变形温度			
0.45 MPa, 已退火	214	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, 已退火	193	°C	ISO 75-2/A
熔融温度	224	°C	ISO 11357-3
线形热膨胀系数			ISO 11359-2
流动: -30 到 35°C	3.2E-5	cm/cm/°C	
流动: -30 到 120°C	2.6E-5	cm/cm/°C	
流动: 35 到 120°C	3.0E-5	cm/cm/°C	
垂直: -30 到 35°C	7.7E-5	cm/cm/°C	
垂直: -30 到 120°C	1.2E-4	cm/cm/°C	
垂直: 35 到 120°C	1.5E-4	cm/cm/°C	
RTI Elec (0.8 mm)	130	°C	UL 746B
RTI Imp (0.8 mm)	120	°C	UL 746B
RTI (0.8 mm)	130	°C	UL 746B
电气性能	额定值	单位制	测试方法
表面电阻率	1.0E+15	ohms	IEC 60093
体积电阻率	1.0E+16	ohms·cm	IEC 60093
介电强度 (1.00 mm)	24	kV/mm	IEC 60243-1

NOVADURAN™ 5010GN2-15

Mitsubishi Engineering-Plastics Corp - 聚丁烯对苯二甲酸酯

电气性能	额定值	单位制	测试方法
介电常数 (1 MHz)	3.70		IEC 60250
耗散因数 (1 MHz)	0.014		IEC 60250
相比耐漏电起痕指数(CTI)	PLC 3		UL 746A
可燃性	额定值	单位制	测试方法
UL 阻燃等级			UL 94
0.8 mm	V-0		
3.0 mm	V-0		

加工信息			
注射	额定值	单位制	
干燥温度 - 真空干燥机	120	°C	
干燥时间 - 真空干燥机	5.0 到 8.0	hr	
料筒后部温度	250 到 270	°C	
料筒中部温度	250 到 270	°C	
料筒前部温度	250 到 270	°C	
射嘴温度	270	°C	
模具温度	60 到 100	°C	
注塑压力	20.0 到 150	MPa	
注射速度	中等偏快		
螺杆转速	80 到 150	rpm	

备注

¹ 一般属性：这些不能被视为规格。

² 2.0 mm/min