

NOVADURAN™ 5010GPN33X

Mitsubishi Engineering-Plastics Corp - 聚丁烯对苯二甲酸酯

一般信息

产品说明

GF+填充物强化(33%) / V-0(0.3mm 阻燃) 耐电痕性

总览

填料/增强材料	• 磨制玻璃\玻璃纤维, 33% 填料按重量	
特性	• 耐电痕	• 阻燃性
用途	• 电气/电子应用领域 • 汽车电子	• 汽车领域的应用 • 通用

ASTM & ISO 属性¹

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.68	g/cm ³	ISO 1183
熔融体积流量 (MVR) (250°C/5.0 kg)	6.0	cm ³ /10min	ISO 1133
收缩率			内部方法
垂直 : 2.00 mm	1.0	%	
流动 : 2.00 mm	0.60	%	
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量	10300	MPa	ISO 527-1/1
拉伸应力 (断裂)	79.0	MPa	ISO 527-2/5
拉伸应变 (断裂)	2.0	%	ISO 527-2/5
弯曲模量	9190	MPa	ISO 178
弯曲应力	118	MPa	ISO 178
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度 (23°C)	6.0	kJ/m ²	ISO 179
简支梁无缺口冲击强度 (23°C)	18	kJ/m ²	ISO 179
热性能	额定值	单位制	测试方法
载荷下热变形温度			
0.45 MPa, 已退火	205	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, 已退火	167	°C	ISO 75-2/A
熔融温度	224	°C	ISO 11357-3
RTI Elec (0.30 mm)	140	°C	UL 746B
RTI Imp (0.30 mm)	130	°C	UL 746B
RTI (0.30 mm)	130	°C	UL 746B
电气性能	额定值	单位制	测试方法
相比耐漏电起痕指数(CTI)	PLC 0		UL 746A
可燃性	额定值	单位制	测试方法
UL 阻燃等级 (0.30 mm)	V-0		UL 94

(+) 18816996168

Ponciplastics.com

NOVADURAN™ 5010GPN33X

Mitsubishi Engineering-Plastics Corp - 聚丁烯对苯二甲酸酯

加工信息		
注射	额定值	单位制
干燥温度 - 真空干燥机	120	°C
干燥时间 - 真空干燥机	5.0 到 8.0	hr
料筒后部温度	250 到 270	°C
料筒中部温度	250 到 270	°C
料筒前部温度	250 到 270	°C
射嘴温度	270	°C
模具温度	60 到 100	°C
注塑压力	20.0 到 150	MPa
注射速度	中等偏快	
螺杆转速	80 到 150	rpm

备注

¹ 一般属性：这些不能被视为规格。