

一般信息

产品说明

GF强化 / 相当HB (0.75mm ; 非阻燃) 依据本公司的检测 合金级 低翘曲 低比重 高强度 GF40%

总览

填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 40% 填料按重量	
特性	• 低密度	• 低翘曲性
用途	• 电气/电子应用领域	• 汽车领域的应用
	• 汽车电子	• 通用

ASTM & ISO 属性¹

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.58	g/cm ³	ISO 1183
熔融体积流量 (MVR) (250°C/5.0 kg)	30	cm ³ /10min	ISO 1133
收缩率			内部方法
垂直 : 2.00 mm	0.90	%	
流动 : 2.00 mm	0.30	%	
吸水率 (饱和, 23°C)	0.070	%	ISO 62
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量	12500	MPa	ISO 527-1/1
拉伸应力 (断裂)	160	MPa	ISO 527-2/5
拉伸应变 (断裂)	2.1	%	ISO 527-2/5
弯曲模量 ²	11500	MPa	ISO 178
弯曲应力 ²	240	MPa	ISO 178
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度 (23°C)	8.8	kJ/m ²	ISO 179
简支梁无缺口冲击强度 (23°C)	50	kJ/m ²	ISO 179
热性能	额定值	单位制	测试方法
载荷下热变形温度			
0.45 MPa, 已退火	> 220	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, 已退火	208	°C	ISO 75-2/A
熔融温度	224	°C	ISO 11357-3
线形热膨胀系数			ISO 11359-2
流动 : -30 到 35°C	1.0E-5	cm/cm/°C	
流动 : -30 到 120°C	1.0E-5	cm/cm/°C	
流动 : 35 到 120°C	1.0E-5	cm/cm/°C	
垂直 : -30 到 35°C	7.0E-5	cm/cm/°C	
垂直 : -30 到 120°C	1.0E-4	cm/cm/°C	
垂直 : 35 到 120°C	1.3E-4	cm/cm/°C	

NOVADURAN™ 5820G40 H

Mitsubishi Engineering-Plastics Corp - Polybutylene Terephthalate + SAN

电气性能	额定值	单位制	测试方法
表面电阻率	9.0E+15	ohms	IEC 60093
体积电阻率	6.0E+16	ohms·cm	IEC 60093
介电强度			IEC 60243-1
1.00 mm	32	kV/mm	
2.00 mm	26	kV/mm	
介电常数 (1 MHz)	3.30		IEC 60250
耗散因数 (1 MHz)	0.017		IEC 60250

加工信息

注射	额定值	单位制
干燥温度 - 真空干燥机	120	°C
干燥时间 - 真空干燥机	5.0 到 8.0	hr
料筒后部温度	250 到 270	°C
料筒中部温度	250 到 270	°C
料筒前部温度	250 到 270	°C
射嘴温度	270	°C
模具温度	60 到 100	°C
注塑压力	20.0 到 150	MPa
注射速度	中等偏快	
螺杆转速	80 到 120	rpm

备注

¹ 一般属性：这些不能被视为规格。

² 2.0 mm/min