

NOVADURAN™ 5830GN6-40

Mitsubishi Engineering-Plastics Corp - 聚对苯二甲酸丁二酯 + PS

一般信息

产品说明

GF强化 / 阻燃 (耐灼热丝试验) 合金级 耐电痕性 GF40%

总览

填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 40% 填料按重量		
特性	• 耐电痕	• 耐灼热丝	• 阻燃性
用途	• 电气/电子应用领域 • 汽车电子	• 汽车领域的应用 • 通用	

ASTM & ISO 属性¹

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.70	g/cm ³	ISO 1183
熔融体积流量 (MVR) (250°C/5.0 kg)	20	cm ³ /10min	ISO 1133
收缩率			内部方法
垂直 : 2.00 mm	1.0	%	
流动 : 2.00 mm	0.39	%	
吸水率 (饱和, 23°C)	0.070	%	ISO 62
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量	11500	MPa	ISO 527-1/1
拉伸应力 (断裂)	100	MPa	ISO 527-2/5
拉伸应变 (断裂)	1.3	%	ISO 527-2/5
弯曲模量 ²	10700	MPa	ISO 178
弯曲应力 ²	150	MPa	ISO 178
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度 (23°C)	7.0	kJ/m ²	ISO 179
简支梁无缺口冲击强度 (23°C)	32	kJ/m ²	ISO 179
热性能	额定值	单位制	测试方法
载荷下热变形温度			
0.45 MPa, 已退火	212	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, 已退火	206	°C	ISO 75-2/A
熔融温度	224	°C	ISO 11357-3
线形热膨胀系数			ISO 11359-2
流动 : -30 到 35°C	1.0E-5	cm/cm/°C	
流动 : -30 到 120°C	1.3E-5	cm/cm/°C	
流动 : 35 到 120°C	1.0E-5	cm/cm/°C	
垂直 : -30 到 35°C	6.7E-5	cm/cm/°C	
垂直 : -30 到 120°C	9.1E-5	cm/cm/°C	
垂直 : 35 到 120°C	1.1E-4	cm/cm/°C	
RTI Elec (0.30 mm)	130	°C	UL 746B
RTI Imp (0.30 mm)	130	°C	UL 746B

(+) 18816996168

Poncioplastics.com

NOVADURAN™ 5830GN6-40

Mitsubishi Engineering-Plastics Corp - 聚对苯二甲酸丁二酯 + PS

热性能	额定值	单位制	测试方法
RTI (0.30 mm)	140	°C	UL 746B
电气性能	额定值	单位制	测试方法
表面电阻率	4.0E+15	ohms	IEC 60093
体积电阻率	4.0E+16	ohms·cm	IEC 60093
介电强度 (1.00 mm)	24	kV/mm	IEC 60243-1
介电常数 (1 MHz)	3.90		IEC 60250
耗散因数 (1 MHz)	0.015		IEC 60250
相比耐漏电起痕指数(CTI)	PLC 2		UL 746A
可燃性	额定值	单位制	测试方法
UL 阻燃等级 (0.30 mm)	V-0		UL 94

加工信息			
注射	额定值	单位制	
干燥温度 - 真空干燥机	120	°C	
干燥时间 - 真空干燥机	5.0 到 8.0	hr	
料筒后部温度	250 到 270	°C	
料筒中部温度	250 到 270	°C	
料筒前部温度	250 到 270	°C	
射嘴温度	270	°C	
模具温度	60 到 100	°C	
注塑压力	20.0 到 150	MPa	
注射速度	中等偏快		
螺杆转速	80 到 150	rpm	

备注

¹ 一般属性：这些不能被视为规格。

² 2.0 mm/min