

Iuplace™ AH70

Mitsubishi Engineering-Plastics Corp - 聚苯醚 + PS

一般信息

产品说明

HB

总览

用途

- 电气/电子应用领域
- 汽车领域的應用
- 汽车电子
- 通用

ASTM & ISO 属性¹

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.07	g/cm ³	ISO 1183
熔融体积流量 (MVR) (300°C/2.16 kg)	5.9	cm ³ /10min	ISO 1133
收缩率			内部方法
垂直 : 3.20 mm	0.50 到 0.70	%	
流动 : 3.20 mm	0.50 到 0.70	%	
吸水率 (饱和, 23°C)	0.070	%	ISO 62
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量	2500	MPa	ISO 527-1/1
拉伸应力 (屈服)	58.0	MPa	ISO 527-2/50
拉伸应变			ISO 527-2/50
屈服	5.4	%	
断裂	24	%	
弯曲模量 ²	2500	MPa	ISO 178
弯曲应力 ²	102	MPa	ISO 178
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度 (23°C)	20	kJ/m ²	ISO 179
简支梁无缺口冲击强度 (23°C)	无断裂		ISO 179
热性能	额定值	单位制	测试方法
载荷下热变形温度			
0.45 MPa, 未退火	140	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, 未退火	125	°C	ISO 75-2/A
线形热膨胀系数			ISO 11359-2
流动	6.6E-5	cm/cm/°C	
垂直	6.9E-5	cm/cm/°C	
电气性能	额定值	单位制	测试方法
表面电阻率	2.0E+15	ohms	IEC 60093
体积电阻率	3.0E+16	ohms·cm	IEC 60093
介电强度			IEC 60243-1
1.00 mm	44	kV/mm	
3.00 mm	> 65	kV/mm	

(+) 18816996168

Ponciplastics.com

lupiace™ AH70
Mitsubishi Engineering-Plastics Corp - 聚苯醚 + PS

可燃性	额定值	单位制	测试方法
UL 阻燃等级 (0.75 mm)	HB		UL 94

加工信息			
注射	额定值	单位制	
干燥温度 - 真空干燥机	90 到 100	°C	
干燥时间 - 真空干燥机	2.0 到 4.0	hr	
料筒后部温度	240 到 270	°C	
料筒中部温度	260 到 290	°C	
料筒前部温度	270 到 290	°C	
射嘴温度	260 到 290	°C	
模具温度	80 到 110	°C	
注塑压力	20.0 到 150	MPa	
注射速度	中等		
螺杆转速	60 到 150	rpm	

备注
¹ 一般属性：这些不能被视为规格。
² 2.0 mm/min