

Luplace™ AP4GM6

Mitsubishi Engineering-Plastics Corp - 聚苯醚 + PS

一般信息

产品说明

高流动、复合强化 (30%)、阻燃V-1

总览

填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量	
特性	• 良好的流动性	• 阻燃性
用途	• 电气/电子应用领域 • 汽车电子	• 汽车领域的应用 • 通用

ASTM & ISO 属性¹

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.32	g/cm ³	ISO 1183
熔融体积流量 (MVR) (280°C/5.0 kg)	25	cm ³ /10min	ISO 1133
收缩率			内部方法
垂直 : 3.20 mm	0.20 到 0.40	%	
流动 : 3.20 mm	0.10 到 0.30	%	
吸水率 (饱和, 23°C)	0.060	%	ISO 62
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量	7800	MPa	ISO 527-1/1
拉伸应力 (断裂)	91.0	MPa	ISO 527-2/5
拉伸应变 (断裂)	3.1	%	ISO 527-2/5
弯曲模量 ²	7300	MPa	ISO 178
弯曲应力 ²	145	MPa	ISO 178
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度 (23°C)	6.0	kJ/m ²	ISO 179
热性能	额定值	单位制	测试方法
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)	115	°C	ISO 75-2/A
线形热膨胀系数			ISO 11359-2
流动	2.6E-5	cm/cm/°C	
垂直	6.1E-5	cm/cm/°C	
电气性能	额定值	单位制	测试方法
表面电阻率	3.0E+15	ohms	IEC 60093
体积电阻率	2.0E+15	ohms·cm	IEC 60093
介电强度			IEC 60243-1
1.00 mm	34	kV/mm	
3.00 mm	17	kV/mm	
介电常数			IEC 60250
100 Hz	3.50		
1 MHz	3.30		

(+) 18816996168

Ponciplastics.com

Iupiace™ AP4GM6
 Mitsubishi Engineering-Plastics Corp - 聚苯醚 + PS

电气性能	额定值	单位制	测试方法
耗散因数			IEC 60250
100 Hz	9.2E-3		
1 MHz	7.7E-3		
漏电起痕指数	150	V	IEC 60112
可燃性	额定值	单位制	测试方法
UL 阻燃等级 (1.5 mm)	V-1		UL 94

加工信息			
注射	额定值	单位制	
干燥温度 - 真空干燥机	60 到 100	°C	
干燥时间 - 真空干燥机	2.0 到 4.0	hr	
料筒后部温度	240 到 270	°C	
料筒中部温度	250 到 290	°C	
料筒前部温度	250 到 290	°C	
射嘴温度	250 到 280	°C	
模具温度	80 到 100	°C	
注塑压力	20.0 到 150	MPa	
注射速度	中等		
螺杆转速	60 到 150	rpm	

备注
¹ 一般属性：这些不能被视为规格。
² 2.0 mm/min